

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – vinTec Stretch PF



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus dehnbarem Vinyl, glatte Oberfläche, weiß, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.
Single-use examination gloves made of stretchy vinyl, smooth surface, white, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, Lebensmittelindustrie.

Suitable for the use in stationary and outpatient care facilities, food industry.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed®- vinTec stretch PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	XS	weiß/white	100 Stk./ pcs.	76254	4046153113347	–	10
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	S	weiß/white	100 Stk./ pcs.	76255	4046153113361	–	10
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	M	weiß/white	100 Stk./ pcs.	76256	4046153113385	–	10
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	L	weiß/white	100 Stk./ pcs.	76257	4046153113408	–	10
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	XL	weiß/white	100 Stk./ pcs.	76258	4046153113422	–	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN ISO 374 - 1, 2, 3, 4, 5; EN 420; CAT III; ASTM D6319

Verordnung (EU) 2016/425 / Regulation (EU) 2016/425; AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE-Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Klasse I / CE-Classification: Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EN 2016/425) Kategorie III. /

Protective glove according to the regulation for personal protective equipment (EN 2016/425) category III.

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm		Vor Alterung / Before Ageing	
			Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	≤80	min. 0,08	min. 0,08	min. 3,6 N	min. 350 %
S	240	80 ± 10	min. 0,08	min. 0,08		
M	240	95 ± 10	min. 0,08	min. 0,08	Nach Alterung / After Ageing	
L	240	110 ± 10	min. 0,08	min. 0,08	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XL	240	≥110	min. 0,08	min. 0,08	min. 3,6 N	min. 350 %

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de